

# LEPIDLO BETON CONNECT NA BETONOVÉ OBKLADY

## POPIS VÝROBKU

Lepicí malta Beton Connect je hotovou balenou směsí lepidel (portlandského cementu a UPRAVENÉ syntetické pryskyřice), plniv z přírodních kameniv a zlepšovacích přísad. Po smíchání s vodou tvoří lepicí maltu.

## URČENÍ

Určena k přilepování uvnitř a venku dekoračních kamenů z betonu, keramických kachliček a podlahových dlažeb k typickým bez problematickým a nedeformujícím se minerálním stavebním povrchům, vrstvou o maximální tloušťce do 5 mm. Může být používána k vyrovnávání nerovností na površích stěn a podlah. K lepení betonových obkladů od firmy Steinblau s max. povrchem 0,2m<sup>2</sup>.

## DOPORUČENÍ

- Nepoužívejte na gumové a kovové povrchy, linoleum nebo PVC
- Nepřidávejte maltu do vody, která začala tuhnout
- Používejte při teplotě +5°C až +30°C
- Chraňte před přímým slunečním svitem, deštěm a mrazem po dobu minimálně 12 hodin od aplikování

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být suchý, nosný, rovný, stabilní, čistý a bez látek snižujících přilnavost. Pomocí vhodné metody (mechanicky, vodou pod tlakem, apod.) odstraňte špatně přilepené nebo vyčnívající prvky povrchu. Ztráty a nerovnosti povrchů opravte, odchylky vyrovnejte pomocí vhodným malt.

A především:

- Očistěte nové minerální povrchy, nosné cementové a cementově-vápenné povrchy
- Na povrchy a omítky uvedené výše s pískovým povrchem naneste vhodný základový prostředek
- Doporučený základový prostředek Steinblau PERFECT GRUNT

V případě veškerých pochybností před zahájením práce proveďte zkoušku efektivity přilepení k danému povrchu a použitelnosti vybrané lepicí malty.

## PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Lepicí maltu rozmíchejte v 3,3-3,9 litrech vody, až po dosažení konzistence husté hmoty. Po zhruba 5 minutách opět promíchejte. Nyní je lepidlo připravené k použití. Lepidlo na povrch nanášejte hladkým nářadím a následně jej přečesejte pomocí zoubkovaného nářadí. Hloubku drážek přizpůsobte velikosti obkladů. Práci provádějte při teplotě nejvýše 5°C. Spárování můžete provést po

ztuhnutí lepidla, avšak nejdříve po uplynutí 24h. Spáru z povrchu obkladu očistěte okamžitě po zašpinění.

#### UŽITKOVÉ PARAMETRY

- Doba zachování pracovních vlastností: 2 h
- Doba tuhnutí: 24 h
- Plná zátěž: 72 h
- Odolnost proti teplotám -30°C až +90°C

#### SPOTŘEBA

Závisle na povrchu, velikosti přilepovaných obkladů, materiálu z jakého jsou vyrobeny a velikosti zoubků použitého náradí: 2,5kg/m<sup>2</sup> až 5,5 kg/m<sup>2</sup>.

#### ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ

Náradí čistěte ihned po dokončení práce. Ztvrdlou maltu smyjte čistou studenou vodou.

#### ODPADY

Obsah/nádobu odstraňte v souladu s místními, regionální, národními nebo mezinárodními předpisy.

#### DOBA POUŽITELNOSTI

Při skladování v suché větrané místnosti v originálně uzavřených obalech do 12 měsíců od data výroby.

#### BALENÍ

Pytle á 15 kg.

#### TYP LEPIDLA

C1T

Vyrobeno v Polsku

Výrobek má hygienický atest Polského státního hygienického ústavu

K provádění základů nasákových stavebních povrchů uvnitř a venku doporučujeme Perfect Grunt.

K lepení obkladů z architektonického ve formátu nad betonu 0,2 m<sup>2</sup> až 1m<sup>2</sup> doporučujeme dvousložkové lepidlo od Steinblau CONNECT TOP 1.

Výrobce:

STEINBLAU SP Z O.O.

Ul. Smaków 8

49-318 Skarbimierz-Osiedle

Hmotnost netto 15 kg

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Obsahuje portlandský cement

Nebezpečí

H315 dráždí kůži

H317 může vyvolat alergickou kožní reakci

H318 způsobuje vážné poškození očí

H335 může způsobit podráždění dýchacích cest

P280 používejte ochranné rukavice / ochranný oděv

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

P304 + P341 PŘI VDECHNUTÍ: při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P333 + P313 při podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

CE	
STEINBLAU SP Z O.O. Ul. Smaków 8, 49-318 Skarbimierz-Osiedle	
15	
EN 12004:2007+A1:2012	
Unikátní identifikační kód výrobku BETON CONNECT číslo typu: STB/0001/2015	
Referenční číslo prohlášení o užitkových vlastnostech: Č.002/2015/STEINBLAU	
Určené použití: Cementové lepidlo na obklady běžně lepící se sníženým skluzem C1T. K použití na stěnách a podlahách uvnitř i venku.	
Reakce na oheň Nebezpečné látky Síla ztuhnutí jako: Počáteční přilnavost	A1 Viz bezpečnostní list  ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>

Trvalost pro:	
Přilnavost po ponoření do vody	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Přilnavost po tepelném stárnutí	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Přilnavost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Číslo šarže nebo série nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci: Viz etiketa (datum výroby a číslo šarže)	